

Technisches Datenblatt

EP GC 308 n. EN 60893

(in Qualität CTI 600, V-0)

Epoxidharz- Glashartgewebe *epoxy - glass fabric*

Technische Eigenschaften <i>technical properties</i>	Einheit <i>dimension</i>	Wert <i>value</i>
Biegefestigkeit n. ISO 178 <i>flexural strength</i>	MPa	400
Biegefestigkeit bei 180°C n. ISO 178 <i>flexural strength at 180°C</i>	MPa	230
Elastizitätsmodul n. ISO 178 <i>modulus of elasticity</i>	GPa	21
Hochspannungsfestigkeit in Öl, \perp , n. EN 60243-1 <i>electric strength in oil, \perp</i>	kV/mm	15
Kriechstromfestigkeit n. EN 60112 <i>comperative tracking index (CTI)</i>		600
Brennbarkeit n. UL 94 <i>flammability</i>		V-0

Bernau, Januar 2012